	POLYURÉTHANE				EPOXY		
RÉFÉRENCE	U1911	U4291	U69-42	U6000 Free	ST1611A	ST21A	ST1626
Catalyseur	U1911B	U4291B	U69-42B	U6000B	ST1611B	CA51B	ST1626B
Viscosité (cSt)	900	500	1100	2600	2000	1500	15000
Densité	1,1	1,05	1,55	1,50	1,1	1,6	1,15
T° d'utilisation	-55°C +120°C	-50°C +120°C	-50°C +120°C	-50°C +120°C	-50°C +130°C	-50°C +130°C	-40°C +60°C
Mélange poids	100 : 93	100 : 27	100 : 16	100 : 21	100 : 45	100 : 9	100 : 100
Rigidité Diélectrique (kV/mm)	20	14	25	0,7	15	20	15
Pot life (mn)	15	20	15-20	60	90 - 120	30-40	6
Gelification (mn)	30	30	30	-	40	50-90	10
Dureté Shore	A75	Friable	D35	D40	D80	D90	D80
Couleur	Transparent	Ambre	Blanche, noire	Blanche	Transparent	Noire	Transparente
Conductivité thermique (W/m°K)	< 0,21	0,2	0,7	-	-	0,75	-
Tg (°C)	-	-	< 25	-20	70	60	40
Normes	non	non	meets UL94V0 (6mm)	non	non	meets UL94VO (4mm)	non

Toutes les informations contenues dans cette plaquette sont données de toute bonne foi mais sans garantie. Chaque application étant différente, il est vivement conseillé d'effectuer des tests préalables. Les spécifications concernant les propriétés sont données à titre indicatif et non comme étant spécifiques.